



TRANSCOL REBOCO EXTERIOR CINZA

DESCRIÇÃO O Transcol Reboco Exterior, tipo CS III-W2, é uma argamassa de construção hidrofugada, para execução de rebocos sarrafados, talochados e areados.

É aplicado para revestimentos de paredes exteriores e quaisquer paredes interiores, onde se pretenda obter alguma resistência à penetração de água, como em cozinhas e casas de banho.

Pode ser aplicado mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água.

Exteriores e Interiores.

SUPORTE Aplicar em alvenaria de tijolo cerâmico, bloco de cimento e betão.

Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos de descofragem.

Se o suporte estiver exposto a sol intenso, humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar regulador de superfície.

PREPARAÇÃO Misturar o saco de 30 Kg com aproximadamente 5 a 5,5 litros de água limpa, isenta de quaisquer impurezas, até a obtenção de uma massa homogénea.

O excesso de água altera as características físicas do produto.

Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.

A mistura poderá ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa máquina amassadora.

APLICAÇÃO Aplicar o Transcol Reboco Exterior espalhando bem a argamassa numa camada uniforme com uma espessura de 15 a 20 mm.

Caso seja necessário um enchimento superior a 20 mm, este deverá ser aplicado em duas camadas (ambas as camadas devem ter uma espessura semelhante).

Após a aplicação é regularizado à régua e dependendo do acabamento pretendido poderá talochar e/ou esponjar (areado):

- Talocha: quando se pretende um revestimento cerâmico, uma rocha ornamental, um revestimento espesso
- Esponja: quando se pretende uma pintura lisa.

Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos e nunca adicionar mais água após a amassadura.

CONSUMO TEÓRICO 16 a 18 Kg/m²

LIMPEZA Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma



esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.

Não utilizar excesso de água durante a limpeza.

SEGURANÇA

Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

CONSELHOS

Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.

ÚTEIS

Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

ARMAZENAGEM

Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem.

APRESENTAÇÃO

Saco de 30 Kg

COR

Cinza

COMPOSIÇÃO

Cimento, carbonato de cálcio, areia siliciosa lavada, aditivos inorgânicos e adjuvantes e aditivos retentores de água.

DADOS TÉCNICOS

	Valores	Norma de referência
Resistências: • Flexão • Compressão	2,9 MPa 6,8 MPa	EN 1015-11
Capilaridade	0,1 kg/(m ² .min ^{1/2})	EN 1015-18
Consistência	161 mm	EN 1015-3
Coefficiente de permeabilidade ao vapor de água (μ)	13	EN 1015-19

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação



Zona Industrial de Rio Maior - Apartado 160
2040-357 Rio Maior Portugal
Tel: 243 994 104 Fax: 243 994 107
transcol@transcol.pt www.transcol.pt