



TRANSCOL REBOCO INTERIOR CINZA

DESCRIÇÃO	<p>O Transcol Reboco Interior, tipo CS III, é uma argamassa de construção, para execução de rebocos sarrafados, talochados e areados.</p> <p>É aplicado para revestimentos de paredes e tetos interiores.</p> <p>Pode ser aplicado mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água.</p>
SUORTE	<p>Aplicar em alvenaria de tijolo cerâmico, bloco de cimento e betão.</p> <p>Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos de descofragem.</p> <p>Se o suporte estiver exposto a sol intenso, humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar regulador de superfície.</p>
PREPARAÇÃO	<p>Misturar o saco de 30 Kg com aproximadamente 4,5 a 5 litros de água limpa, isenta de quaisquer impurezas, até a obtenção de uma massa homogénea.</p> <p>O excesso de água altera as características físicas do produto.</p> <p>Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.</p> <p>A mistura poderá ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa máquina amassadora.</p>
APLICAÇÃO	<p>Aplicar o Transcol Reboco Interior espalhando bem a argamassa numa camada uniforme com uma espessura de 15 a 20 mm.</p> <p>Caso seja necessário um enchimento superior a 20 mm, este deverá ser aplicado em duas camadas (ambas as camadas devem ter uma espessura semelhante).</p> <p>Após a aplicação é regularizado à régua e dependendo do acabamento pretendido poderá talochar e/ou esponjar (areado):</p> <ul style="list-style-type: none">• Talocha: quando se pretende um revestimento cerâmico, uma rocha ornamental, um revestimento espesso• Esponja: quando se pretende uma pintura lisa. <p>Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos e nunca adicionar mais água após a amassadura.</p>
CONSUMO TEÓRICO	16 a 18 Kg/m ²
LIMPEZA	<p>Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.</p> <p>Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.</p> <p>Não utilizar excesso de água durante a limpeza.</p>



SEGURANÇA Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

CONSELHOS Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.

ÚTEIS Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

ARMAZENAGEM Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem.

APRESENTAÇÃO Saco de 30 Kg

COR Cinza

COMPOSIÇÃO Cimento, carbonato de cálcio, areia siliciosa lavada, cal hidratada, aditivos inorgânicos e adjuvantes e aditivos retentores de água.

DADOS TÉCNICOS

	Valores	Norma de referência
Resistências: <ul style="list-style-type: none">• Flexão• Compressão	3,1 MPa 4,8 MPa	EN 1015-11
Aderência	0,35 N/mm ²	EN 1015-12
Consistência	160 mm	EN 1015-3

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação