



# TRANSCOL REBOCO INTERIOR CINZA CAPA FINA

### DESCRIÇÃO

O Transcol Reboco Interior Cinza Capa Fina, tipo CS III, é uma argamassa de construção, para execução de rebocos sarrafados, talochados e areados.

É aplicado para revestimentos de paredes e tetos interiores, ideal para areados finos ou estanhados.

Pode ser aplicado mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água.

### SUPORTE

Aplicar em alvenaria de tijolo cerâmico, bloco de cimento e betão.

Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos de descofragem.

Se o suporte estiver exposto a sol intenso, humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar regulador de superfície.

### PREPARAÇÃO

Misturar o saco de 30 Kg com aproximadamente 4,5 a 5 litros de água limpa, isenta de quaisquer impurezas, até a obtenção de uma massa homogénea.

O excesso de água altera as características físicas do produto.

Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.

A mistura poderá ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa máquina amassadora.

### APLICAÇÃO

Aplicar o Transcol Reboco Interior Cinza Capa Fina espalhando bem a argamassa numa camada uniforme com uma espessura de 15 a 20 mm.

Caso seja necessário um enchimento superior a 20 mm, este deverá ser aplicado em duas camadas (ambas as camadas devem ter uma espessura semelhante).

Após a aplicação é regularizado à régua e dependendo do acabamento pretendido poderá talochar e/ou esponjar (areado):

- Talocha: quando se pretende um revestimento cerâmico, uma rocha ornamental, um revestimento espesso
- Esponja: quando se pretende uma pintura lisa.

Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos e nunca adicionar mais água após a amassadura.

### CONSUMO TEÓRICO

16 a 18 Kg/m<sup>2</sup>

### LIMPEZA

Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma



esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.

Não utilizar excesso de água durante a limpeza.

### SEGURANÇA

Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

### CONSELHOS

Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.

#### ÚTEIS

Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

### ARMAZENAGEM

Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem.

### APRESENTAÇÃO

Saco de 30 Kg

### COR

Cinza

### COMPOSIÇÃO

Cimento, carbonato de cálcio, areia siliciosa lavada, aditivos inorgânicos e adjuvantes e aditivos retentores de água.

### DADOS TÉCNICOS

	Valores	Norma de referência
Resistências: <ul style="list-style-type: none"><li>• Flexão</li><li>• Compressão</li></ul>	2,4 MPa 4,8 MPa	EN 1015-11
Aderência	0,45 N/mm <sup>2</sup>	EN 1015-12
Consistência	161 mm	EN 1015-3

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação