



TRANSCOL RESTAURO CHAPISCO (Base Cal)

DESCRIÇÃO	<p>O Transcol Restauro Chapisco é uma argamassa tipo CS II, usada para revestimentos de paredes e tetos interiores e exteriores antigos, deixando uma superfície porosa para melhor aderência das argamassas de acabamento.</p> <p>Pode ser aplicado mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água.</p>
SUPOORTE	<p>Paredes verticais exteriores e interiores tais como pedra, tijolo/adobe e tabique.</p> <p>Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos de descofragem.</p> <p>Se o suporte estiver exposto a sol intenso, humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar regulador de superfície.</p>
PREPARAÇÃO	<p>Misturar o saco de 30 Kg com aproximadamente 4 a 5 litros de água limpa, isenta de quaisquer impurezas, até a obtenção de uma massa homogênea.</p> <p>O excesso de água altera as características físicas do produto.</p> <p>Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.</p> <p>A mistura poderá ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa máquina amassadora.</p>
APLICAÇÃO	<p>Aplicar o Transcol Restauro Chapisco numa única camada uniforme, cobrindo toda a parede ou teto, com uma espessura mínima de 3mm.</p> <p>Após a aplicação do Transcol Restauro Chapisco esperar 24 horas antes de aplicar a argamassa de acabamento.</p> <p>Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos e nunca adicionar mais água após a amassadura.</p>
CONSUMO TEÓRICO	16 a 18 Kg/m ² /cm
LIMPEZA	<p>Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.</p> <p>Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.</p> <p>Não utilizar excesso de água durante a limpeza.</p>
SEGURANÇA	<p>Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.</p> <p>Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.</p> <p>Não ingerir.</p>



CONSELHOS Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.

ÚTEIS Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

ARMAZENAGEM Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem.

APRESENTAÇÃO Saco de 30 Kg

COR Branco

COMPOSIÇÃO Ligantes hidráulicos, carbonato de cálcio, areias siliciosas lavadas, aditivos inorgânicos e adjuvantes, aditivos retentores de água e resinas

**DADOS
TÉCNICOS**

	Valores	Norma de referência
Compressão	Classe CS II	EN 1015-11

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação



Zona Industrial de Rio Maior - Apartado 160
2040-357 Rio Maior Portugal
Tel: 243 994 104 Fax: 243 994 107
transcol@transcol.pt www.transcol.pt