

TRANSCOL LH08 (COLOCACIÓN DE BALDOSAS)

Tipo CS III-Wc2 para colocar baldosas

COLOR
Naranja

EMBALAJE
Bolsa de 25kg

USO
Exterior

CONSUMO TEÓRICO
13,8 Kg/m²/cm

1. PROPÓSITO

Mortero seco repelente al agua, utilizado para colocar baldosas cerámicas, azulejos y otras piezas de acceso.

2. DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Valor
Expansión	160 ± 5 mm
Resistencia a la compresión (28 días)	CS III 3,5 N/mm ² a 7,5 N/mm ²
Capilaridad (28 días)	WC2 ≤ 0,20 kg/m ² min0,5

Resultados obtenidos según la EN 998-1 bajo condiciones controladas

3. COMPOSICIÓN

Arena sílicea lavada, carbonato de calcio, cemento, aditivos y aditivos inorgánicos y aditivos que retienen agua.

4. APOYO

Aplica a todo tipo de baldosas cerámicas.

El soporte y las baldosas deben estar limpios, libres de polvo, grasa y aceites.

El sustrato no debe estar demasiado seco y, si lo está, deberías humedecer ligeramente la superficie 20 minutos antes de aplicarlo.

5. PREPARACIÓN

Mezcla el contenido de la bolsa de 25 kg con aproximadamente 3,5 a 4 litros de agua limpia hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.

La mezcla puede realizarse manualmente, utilizando una hormigonera o una máquina de amasar.

Una vez mezclado, el mortero debe aplicarse en los próximos 60 minutos sin añadir más agua tras el amasado.

6. APLICACIÓN

Extiende bien el mortero en una capa uniforme y, al colocar las piezas, bate hasta que el mortero refluya. Este exceso debe eliminarse y limpiar las piezas a medida que se colocan.

7. SEGURIDAD

Se recomienda usar una mascarilla antipolvo para proteger la sílice cristalina respirable, gafas y guantes al manipular el producto. Si hay contacto con los ojos, enjuágalo bien con agua limpia. No ingiras. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Producto.

8. CONSEJOS ÚTILES

- ◆ Temperatura de aplicación de 5°C a 30°C;
- ◆ El exceso de agua en la preparación altera las características físicas del producto;
- ◆ Nunca añadas ningún otro tipo de producto al mortero;
- ◆ Nunca uses ácido ni agua en exceso para limpiar los residuos de mortero;
- ◆ No se apliquen bajo lluvia, ambientes muy húmedos o vientos fuertes;
- ◆ No se aplique sobre superficies heladas ni en riesgo de heladas en las 24 horas siguientes a la aplicación del producto.

9. ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco y ventilado, sobre el palé y en los paquetes originales cerrados y protegidos, durante 180 días desde la fecha de fabricación.