

TRANSCOL LH08 (POSE DE CARRELAGES)

Mortier de type CS III-Wc2 pour poser des carreaux

COULEUR
Orange

EMBALLAGE
Sac de 25 kg

UTILISATION
Extérieur

**CONSOMMATION
THÉORIQUE**
13,8 Kg/m²/cm

1. BUT

Mortier sec hydrofuge, utilisé pour poser des carreaux en céramique, carreaux et autres pièces d'ajustement.

2. DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Diffusion	160 ± 5 mm
Résistance à la compression (28 jours)	CS III 3,5 N/mm ² à 7,5 N/mm ²
Capillarité (28 jours)	WC2 ≤ 0,20 kg/m ² min0,5

Résultats obtenus selon la norme EN 998-1 dans des conditions contrôlées

3. COMPOSITION

Sable siliceux lavé, carbonate de calcium, ciment, additifs et mélanges inorganiques ainsi que des additifs de retenue d'eau.

4. SOUTIEN

À appliquer à tous les types de carreaux en céramique.

Le support et le carrelage doivent être propres, exempts de poussière, de graisse et d'huiles. Le substrat ne doit pas être trop sec et, si c'est le cas, il faut humidifier légèrement la surface 20 minutes avant l'application.

5. PRÉPARATION

Mélangez le contenu du sac de 25 kg avec environ 3,5 à 4 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une masse homogène, sans grumeaux.

Le mélange peut être effectué manuellement, à l'aide d'un bétoniste ou d'une pétrisseuse. Une fois mélangé, le mortier doit être appliqué dans les 60 minutes suivantes sans ajouter d'eau supplémentaire après pétrissage.

6. APPLICATION

Étalez bien le mortier en couche uniforme et, lors de la pose des morceaux, battez-les jusqu'à ce que le mortier reflue. Cet excédent doit être retiré et les pièces nettoyées au fur et à mesure qu'elles sont placées.

7. SÉCURITÉ

Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussière pour protéger la silice cristalline respirable, des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit. S'il y a un contact visuel, rincez soigneusement avec de l'eau propre. Ne pas consommer. Consultez la fiche de données de sécurité du produit.

8. CONSEILS UTILES

- ◆ Température d'application de 5°C à 30°C ;
- ◆ L'excès d'eau dans la préparation modifie les caractéristiques physiques du produit ;
- ◆ N'ajoutez jamais d'autre type de produit au mortier ;
- ◆ Ne jamais utiliser d'acide ou d'eau excessive pour nettoyer les résidus de mortier ;
- ◆ Ne pas appliquer sous la pluie, dans un environnement très humide ou avec un vent fort ;
- ◆ N'appliquez pas sur des surfaces glacées ou à risque de gel dans les 24 heures suivant l'application du produit.

9. STOCKAGE

À conserver dans un lieu sec et ventilé, sur la palette et dans les emballages fermés et protégés d'origine, pendant 180 jours à compter de la date de fabrication.