



TRANSCOL LH08 (COLOCAÇÃO TELHAS)

Argamassa do tipo CS III- W_c2 para colocação de telhas

COR
Laranja

EMBALAGEM
Saco de 25kg

UTILIZAÇÃO
Exterior

CONSUMO TEÓRICO
13,8 Kg/m²/cm

1. FINALIDADE

Argamassa hidrofugada seca, utilizada para colocação de telhas cerâmicas, telhões e outras peças de encaixe.

2. DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
Espalhamento	160 ± 5 mm
Resistência à Compressão (28 dias)	CS III 3,5 N/mm ² a 7,5 N/mm ²
Capilaridade (28 dias)	W_c2 ≤ 0,20 kg/m ² min ^{0,5}

Resultados obtidos de acordo com a norma EN 998-1, em condições controladas

3. COMPOSIÇÃO

Areia siliciosa lavada, carbonato de cálcio, cimento, aditivos inorgânicos e adjuvantes e aditivos retentores de água.

4. SUPORTE

Aplicar em todo o tipo de telhas cerâmicas.

O suporte e a telha devem estar limpos, isentos de poeiras, gorduras e de óleos.

O suporte não deve estar demasiado seco e se estiver, deve humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação.

5. PREPARAÇÃO

Misturar o conteúdo do saco de 25Kg com 3,5 a 4 litros de água limpa, aproximadamente, até obter uma massa homogénea, sem grumos.

A mistura poderá ser efetuada manualmente, utilizando betoneira ou máquina amassadora. Uma vez misturada, a argamassa deve ser aplicada nos 60 minutos seguintes sem adicionar mais água após a amassadura.

6. APLICAÇÃO

Espalhar bem a argamassa numa camada uniforme e ao assentar as peças bater nelas até refluxo da argamassa. Este excedente deve ser removido e as peças limpas à medida que forem sendo colocadas.

7. SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável, óculos de proteção e luvas no manuseamento do produto. Se existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

8. CONSELHOS ÚTEIS

- ◆ Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C;
- ◆ O excesso de água na preparação altera as características físicas do produto;
- ◆ Nunca adicione qualquer outro tipo de produto à argamassa;
- ◆ Nunca utilizar ácido nem excesso de água na limpeza dos resíduos da argamassa;
- ◆ Não aplicar com chuva, ambiente muito húmido ou vento forte;
- ◆ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24h seguintes à aplicação do produto.

9. ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e arejado, sobre a palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data de fabrico.