

TRANSCOL RF43 (REABILITA FACHADAS FINO CINZA)

Argamassa do tipo CS IV- W_c2 com elevada dureza e resistência à penetração de água

COR
Cinza

EMBALAGEM
Saco de 25kg

UTILIZAÇÃO
Exterior/ Interior

CONSUMO TEÓRICO
1,6 a 2 Kg/m²/mm

1. FINALIDADE

Argamassa hidrofugada seca, desenvolvida para a realização de acabamentos em capa fina na renovação de rebocos hidráulicos antigos e novos, apresentando fissuração aleatória com origem na retração das argamassas.

2. DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
Massa volúmica (pó)	1600 ± 200 Kg /m ³
Massa volúmica (pasta)	1700 ± 200 Kg /m ³
Tempo aberto	30 min
Espalhamento	170 ± 5 mm
Resistência à Compressão (28 dias)	CS IV ≥ 6 N/mm ²
Aderência	≥ 0,2 MPa / FB: B e C
Capilaridade (28 dias)	W_c2 ≤ 0,20 kg/m ² min ^{0,5}
Permeabilidade ao vapor de água	$\mu \leq 15$
Reação ao Fogo	Classe A1

Resultados obtidos de acordo com a norma EN 998-1, em condições controladas

3. COMPOSIÇÃO

Areia siliciosa lavada, carbonato de cálcio, cimento, aditivos inorgânicos, fibras e adjuvantes e aditivos retentores de água.

4. SUPORTE

Aplicar em rebocos novos ou antigos, ou betão. Aplicar em suportes com mais de 14 dias de idade.

O suporte não deve estar demasiado seco e se estiver, deve humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em casos específicos, aplicar regulador de superfície e/ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar Transcol Chapisco.

5. PREPARAÇÃO

Misturar o conteúdo do saco de 25Kg, com, aproximadamente, 4,5 litros de água limpa até obter uma massa homogénea, sem grumos.

A mistura poderá ser efetuada utilizando uma máquina amassadora a baixa velocidade.

Uma vez misturada, a argamassa deve ser aplicada nos 30 minutos seguintes sem adicionar mais água após a amassadura.

6. APLICAÇÃO

Aplicar o Transcol RF43 Reabilita Fachadas Fino Cinza com liçosa espalhando bem a argamassa numa camada uniforme e nunca com uma espessura inferior a 4 mm.

Após a aplicação deve regularizar a superfície passados 10 a 15 minutos com talocha e por fim com uma esponja obtendo um acabamento areado.

O Transcol RF43 Reabilita Fachadas Fino Cinza não substitui a pintura.

7. SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável, óculos de proteção e luvas no manuseamento do produto. Se existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Não ingerir. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

8. CONSELHOS ÚTEIS

- ◆ Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C;
- ◆ O excesso de água na preparação altera as características físicas do produto;
- ◆ Nunca adicione qualquer outro tipo de produto à argamassa;
- ◆ Nunca utilizar ácido nem excesso de água na limpeza dos resíduos da argamassa;
- ◆ Não aplicar com chuva, ambiente muito húmido ou vento forte;
- ◆ Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24h seguintes à aplicação do produto.

9. ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e arejado, sobre a palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data de fabrico.